BAXIM POLYMER

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIMERO FLEXIBLE

Descripción del Producto:

BAXIM POLYMER es una membrana impermeabilizante en base a polimeros de dispersión acuosa, con un alto grado de flexibilidad y elongación que forma una pelicula monolitica e impermeable impidiendo el paso del agua y la humedad.

Usos Recomendados:

BAXIM POLYMER tiene una amplia gama de aplicaciones. Su uso es especialmente recomendado en interiores en zonas húmedas como baños, cocinas, terrazas, etc.
BAXIM POLYMER también puede ser usado en impermeabilización cimientos, muros de contención jardineras y otros elementos en contacto directo con el el suelo.

Ventajas y Beneficios:

- Producto de un solo componente listo para usar.
- Producto trixotrópico aplicable en horizontal y vertical.
- Altamente flexible e impermeable.
- Producto elastomérico de alta elongación.
- Producto base agua, libre de solventes.
- Excelente adherencia al hormigón, estuco, fibrocemento madera, acero, zinc y otros sustratos.
- Mebrana monolítica sin juntas ni costuras.
- Puenteo de microfisuras.
- Resiste cambios dimensionales del sustrato.
- Excelente adherencia a pastas adhesivas cerámicas.
- Alta dureza y resistencia a la tracción.

Limitaciones:

- Aplicar solo por el lado positivo
- No aplicar al transito directo
- No usar en aplicaciones expuestas UV
- Preferentemente almacenar en temperatura de 5 a 25 oC
- No aplicar con lluvia

Información Técnica:

Densidad	1,3 +- 0,05 gr/cm3
Sólidos por peso	>65%
Consistencia	Pastosa
Formación Piel Superficial 23 oC a 50% H.R	~60 min
PH	8.5
Resistencia a la Tensión	220 psi ASTM C190
Alargamiento a Ruptura	600% ASTM C3759
Temperatura de Aplicación	+5 oC a + 40 oC
Rendimiento Aplicación	0.8 Kg / m2 / mano aplicado en 2 manos
Colores	Blanco, Celeste, Gris

Embalaje:

BAXIM POLYMER se comercializa en
Baldes de 20 Kg
Cuñetes de 100 Kg

Modo de Empleo:

Preparación de superficie. El sustrato debe encontrarse libre de humedad, materiales contaminantes (aceites, grasas, etc), lechada y polvo. Se recomienda preparar zocalos de retorno en todas las esquinas de encuentro horizontal y vertical.

Las grietas y juntas mayores a 2 mm deben ser previamente tratadas rellenandolas con una masilla flexible de poliuretano.

Imprimación. Para imprimar aplique una mano de Baxim Polymer diluido en agua en proporción de 1:1, humectando muy bien la superficie a impermeabilizar. Deje secar 20 a 30 min antes de la primera mano.

Aplicación. Aplique la primera mano con brocha gorda o rodillo a un promedio de 0.8 Kg/m2 por mano. Espere 24 horas y repita la aplicación en 0.8 Kg/m2. Para zonas de refuerzo como retornos y sumideros añada entre capas velo de refuerzo BAXI-MESH VP50.

3-7-9

Baxim®
TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION

BAXIM POLYMER

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE POLIMERO FLEXIBLE

No aplique la segunda mano haste que la primera esté totalmente seca. Por los altos espesores de aplicación del producto hay que darle tiempo de manera que el curado se logre en todo su espesor y no solo en la superficie.

Refuerzo. Para el caso de necesitar elevada resistencia a la tracción de la membrana en zonas donde se anticipen esfuerzos importantes (ej. encuentros de losas, encuentros de pisos y muros, angulos rectos en general, losas de gran extensión, etc). puede reforzar entre manos embebiendo geotextil Baxi-Mesh VP50 50 grs/m2 o similar entre manos.

Perfil de Anclaje. Sobre la última mano de **BAXIM POLYMER** y en estado fresco puede espolvorear arena de granulometría intermedia dejando secar. Con esto se logra un perfil altamente rugoso que consolida un excelente adherencia entre la membrana y adhesivos en polvo cerámicos o morteros de protección.

Precauciones:

En contacto, sello no curado podría causar irritación. Evite cualquier contacto con los ojos. MANTENGA LEJOS DE LOS NIÑOS.

Garantía y Limitación de Responsabilidad:

El producto vendido es de primera calidad y se ajusta a los estándares y especificaciones dadas. La responsabilidad única del vendedor sera limitada al reemplazo del producto defectuoso. En ningún acontecimineto el vendedor estará obligado a responder por cualquier daño especial o fortuito, consecuencia del uso del ejemplar, debido a que no tenemos y no es nuestra función mantener un control de los procedimientos constructivos y/o de control de calidad del usuario.

Baxim®
TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION

FT-BAXIM-POLYMER_REV5_07-26

PRODUCTOS BAXIM® - BARAHONA Y CIA LTDA - EL ROBLE #425 - BODEGA E - LOTEO INDUSTRIAL VALLE GRANDE
LAMPA - SANTIAGO - CHILE - FONOS: 227471415 - 227471296 - WHATSAPP: +56947461998
web : www.baxim.cl - baxim@baxim.cl / instagram : @baxim.cl