VARO-THANE TOP HG

POLIURETANO ALIFATICO DE TERMINACIÓN CON RESISTENCIA UV

DESCRIPCION:

VARO-THANE TOP HG, es una resina poliuretano alifático de dos componentes con excelente terminación y adherencia. **VARO-THANE TOP HG** tiene excelente resistencia a la exposición climatica, excelente resistencia UV, resistencia a la abrasión, aceites, químicos y otros.

USOS PRINCIPALES:

- Como sello de protección de pisos de hormigón previamente imprimados con Varo-Thane Primer.
- Como terminación de los sistemas Varo-Thane 80 y Varo-Thane 70.

PROPIEDADES FISICAS:

1.- Terminación: Brillante

2.- Color: Gris Hormigón (otros a pedido / cartilla RAL)

3.- Secado:

	5°C/41°F	20°C/68°F	30°C/86°F
Seco	18 horas	12 horas	8 horas
100% Curado	10 días	7 días	5 días

4.- Sólidos por Volumen: Sobre 44%

5.- Rendimiento (Teórico): 0,25 Kg / m2 @ 100 micrones secos de espesor

6.- Gravedad Específica (mezcla): 1.11 +- 0.05 (Kg/lt)

7.- Resistencia Abrasión : 60 mg (rueda CS-10 / 1000 ciclos 1000 gr / ASTM D4060)

DETALLES DE APLICACION:

1. Preparación de Superficie: Remover aceites y suciedad de la superficie a ser tratada. Para superficie lisas no porosas prefiera metodosa abrasivos superficiales como pulido mecánico.

2.- Imprimación: Varo-Thane Primer o Varo-Thane 80 (si es usado como terminación en sistemas impermeabilizantes transitables).

3.- Condiciones de Aplicación: No aplicar cuando la temperatura es menor a 5oC, y la humedad relativa mayor a 80%. La temperatura de la superficie debe estar al menos 3oC sobre el punto de rocio.

4.- Mezcla:

Varo-Thane Top HG / A : B = 5 : 1 por peso

Mezcle ambos componentes separadamente, y luego mezcle juntos con agitador mecánico por al menos 3 minutos antes de la aplicación.

5.- Pot life:

		5°C/41°F	20°C/68°F	30°C/86°F
Pot Life		15 horas	12 horas	8 horas
Intervalo de	**Min.**	18 horas	12 horas	8 horas
Repintado	**Max.**	72 horas	36 horas	24 horas

6.- Adelgazamiento: Maximo 10% por peso (consulte por diluyente apropiado).

7.- Método de Aplicación: Rodillo, Brocha, Atomizado.

8.- Espesor por Mano: 100 micrones secos terminación

9.- Vida Util: 12 meses almacenado en lugar seco y ventilado.

10.- Embalaje: **Varo-Thane Top HG parte A = 15 Kgs**
Varo-Thane Top HG parte B = 3 Kgs

11.- Condiciones de Seguridad:

- Use Ventilación Adecuada
- Evite contacto con la piel y ojos, y aspiración prolongada de los solventes que se evaporan del producto.
- Protección respiratoria es recomendada cuando se aplique el producto en espacios confinados.
- Mantenga los espesores recomendados por mano.
- Mantega alejado de fuentes de combustión y chispas.

Garantía y Limitación de Responsabilidad:

BAXIM® confía que la información entregada es de utilidad. Toda la información está basada en ensayes y conocimientos considerados ser verdaderos y precisos y son ofrecidos para la consideración, investigación y verificación del usuario. Ninguna garantía es expresa o implicita de acuerdo a los resultados obtenidos por el usuario en adelante. Cada usuario debera determinar la aplicabilidad del producto en cada situación en particular.

3-7-9

Baxim®
TECNOLOGIA PARA LA CONSTRUCCION

PRODUCTOS BAXIM® - BARAHONA Y CIA LTDA - EL ROBLE #425 - BODEGA E - LOTEO INDUSTRIAL VALLE GRANDE
LAMPA - SANTIAGO - CHILE - FONOS: 227471415 - 227471296 - WHATSAPP: +56947461998
web : www.baxim.cl - baxim@baxim.cl / instagram : @baxim.cl

FT-VARO-THANE-TOP_GRIS_REV4_07-26